



MULTIBANDAS

ZONA FRANCA LA PLATA - Ensenada - Prov de Bs. As. (CP 1925)

Telefax : 0221 - 468 - 0010 / 11 / 12 - e-mail : multibandas@multibandasarg.com.ar

www.multibandasarg.com.ar

CEMENTO DE CONTACTO

MATERIALES PARA PEGADO EN FRIO DE CINTAS TRANSPORTADORAS DE CAUCHO :

- Lata de 1 kg o de 25 kg de pegamento para caucho.
- Endurecedor en frasquitos de 25 ml.
- Parche de cierre, rollo de 10 mtrs de largo por un ancho de 10 cm.

INSTRUCCIONES DE USO :

1- Remover todas las impurezas de la superficie de contacto, la cual deberá estar seca y libre de grasas (se recomienda su pulido).

2- Para una correcta adhesión, se deberá preparar el pegamento respetando la proporción de 25 ml de catalizador (un frasquito) en 1 kg de pegamento (lata de 1 kg).

3- La primera aplicación de la mezcla se deberá efectuar con un pincel de cerdas duras y pelo corto, con movimientos circulares, abarcando toda la superficie a pegar en forma homogénea, y esperar a que todo el disolvente evapore.

4- La segunda aplicación de la mezcla, se deberá efectuar con otro pincel, que permita cubrir toda la superficie con la mezcla y se deberá esperar a que el disolvente se evapore.

5- Cuando dicha superficie aplicada con la mezcla se encuentra ligeramente pegajosa (cuando al tacto del guante este tiende a quedarse pegado), deben ponerse en contacto las partes tratadas y luego presionar fuertemente con un rodillo metálico para evacuar cualquier burbuja de aire atrapada entre ambas superficies.

6- Por último se deben colocar los parches de cierre en las caras superior e inferior. Para esto, en primera instancia hay que pulir la hendidura donde ira colocado el parche de cierre con un cepillo de alambre circular, retirar el polvo de caucho y aplicar una mano de cemento bien abundante, dejar fraguar aprox 30 minutos y luego aplicar la segunda mano. Pasados 2 o 3 minutos, retirar la lamina de nylon del parche de cierre y colocarlo en la hendidura. Rodillar con rodillo metálico de 5 cm, y en la zona de la hendidura utilizar rodillo tipo raviolero. Este procedimiento efectuarlo para los dos parches, pero en forma separada (primero colocar parche superior con los pasos aquí detallados y luego de la misma forma el parche inferior)